


Plata/Cobre - Hilo

Ag72/Cu28

Ag 72 Cu 28



REF. AGCU-0.50-10M

Diámetro: 0.5mm

Temple: Estirado

Longitud: 1m - 300m



Aleación



Hilo

Plata/Cobre

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica).

Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o múltiple.

Propiedades de material para Plata/Cobre

Propiedades eléctricas

Resistividad Eléctrica (μOhmcm): 2

Propiedades físicas

Density (g cm^{-3}): 9.960

Propiedades térmicas

Schmelzpunkt (°C): 779.00

Datos de productos relacionados

Forma

Hilo

Un hilo flexible simple o múltiple en una gama de metales puros o aleaciones y una variedad de diámetros. Nuestra gama incluye hilos ultrafinos que también pueden definirse como microhilos y nanohilos.



Tolerancias

Diámetro: $\pm 10\%$

Length (Round)

Longitud: $+5\%$ / -1%

Material

Aleaciones de plata

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica).

Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o multiple.

Tipo

Aleación

Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos cuya composición precisa depende de las propiedades requeridas. La naturaleza de las aleaciones suele ser considerada como metálica (i.e. buenas conductividades térmica y eléctrica). Las aleaciones pueden ser fabricadas siguiendo varios procesos, la más frecuente es la que consiste en fundir los constituyentes juntos y refrigerar la mezcla resultante para obtener un sólido de fase única o multiple.

